OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ELASTOSIL® RT 604 A/B

Huonelämpötilassa kovettuva silikonikumi (RTV-2)

ELASTOSIL® RT 604
SILICONE

- 2-komponentti, sekoitussuhde 9:1
- Erittäin alhainen viskositeetti
- Nopea lämpökovetus
- Pehmeä
- Kristallin kirkas materiaali

TUOTEKUVAUS

ELASTOSIL® RT 604 A / B on kaadettava, huoneenlämpö tai lämpökovetteinen kaksiosainen silikonikumi, joka vulkanoituu huoneenlämpötilassa.

Tekniset tiedot:
Tiheys g/cm³
0.97
Käyttöaika 5000 mPa s min
90
Viskositeetti, dynaaminen mPa·s
1000