OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ELASTOSIL® RT 625 A/B

Huonelämpötilassa kovettuva silikonikumi (RTV-2)

ELASTOSIL® RT 625
SILICONE

- Helppo käsitellä alhaisen viskositeetin takia
- Nopea ja kutistumaton kovettuminen huoneenlämpötilassa, jota voidaan nopeuttaa huomattavasti lämmöllä
- Matala Shore A -kovuus (noin 25)
- Kovettunut kumi on läpikuultavaa ja väritöntä
- Kovettuu suljetuissa järjestelmissä

TUOTEKUVAUS

Kaadettava, kaksikomponenttinen silikonikumi, joka vulkanoituu huoneenlämpötilassa.
Tärkeimmät sovellukset: Muottien valmistus, sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kapselointi, pinnoitus, teknisten muovattujen osien tuottaminen valamalla.

- Tärkeimmät sovellukset: Muottien valmistus, sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kapselointi, pinnoitus, teknisten muovattujen osien tuottaminen valamallaHelppo käsitellä alhaisen viskositeetin takia
- Nopea ja kutistumaton kovettuminen huoneenlämpötilassa, jota voidaan nopeuttaa huomattavasti lämmöllä
- Kovettuu suljetuissa järjestelmissä
- Matala Shore A -kovuus (noin 25)
- Korkea venymä, erinomainen vetolujuus
- Erinomainen repäisylujuus
- Kovettunut kumi on läpikuultavaa ja väritöntä
- Voidaan pigmentoida 1-4% ELASTOSIL® Pigment Pastes FL: llä

Tekniset tiedot:
Viskositeetti g/cm³
1.10
Murtovenymä %
600
Viskositeetti, dynaaminen sekoittamisen jälkeen mPa·s
25000