OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ELASTOSIL® RT 607 A/B

Huonelämpötilassa kovettuva silikonikumi (RTV-2)

ELASTOSIL® RT 607
Silikoni

- Erinomainen lämmönkestävyys
- Matala viskositeetti
- Nopea kovetus
- 2-komponentti ; sekoitussuhde 9:1
- Palonkestävyysluokitus

TUOTEKUVAUS

ELASTOSIL® RT 607 A / B on kaadettava, huoneenlämmössä tai lämmöllä kovettuva RTV-2-silikonikumi.

Tekniset tiedot:
Tiheys g/cm³
1.5
Murtovenymä %
100
Käyttö 23 °C, jopa 100000 mPa s min
80
Viskositeetti, dynaaminen mPa·s
15000