OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE ABLESTIK 8387B

LOCTITE ABLESTIK 8387B, Epoxy, Die Attach, Non-Conductive Adhesive

IDH1201266
LOCTITE ABLESTIK 8387B, 10cc



- Johtamaton liima
- Nopea kovetteinen
- Musta pigmentti hajavalon estämiseksi

TUOTEKUVAUS

LOCTITE® ABLESTIK 8387B johtamaton die-kiinnitysliima on suunniteltu käytettäväksi suuren suorituskyvyn die-kiinnityssovelluksissa. Tämä liima voidaan nopeasti kovettaa käyttämällä suunnattua lämpöä tai lämpölevyn kovetusmenetelmiä. Tavanomaisessa laatikko- tai konvektiokuljetinuunin kovetuksessa se kovettuu niinkin alhaisissa lämpötiloissa kuin 100ºC. Katso vaihtoehtoisesta kovetusaikataulusta TDS.

Details

Product Type	Adhesives, Die Attach Adhesives, Non-Conductive Adhesives
Applications	Die Attach
CTEa1 (Below Tg)	94 ppm/°C
CTEa2 (Above Tg)	165 ppm/°C
Color	Black
Cure Schedule Temperature (Step 1)	150
Cure Schedule Temperature Unit (Step 1)	°C
Cure Schedule Time (Step 1)	2
Cure Schedule Time Unit (Step 1)	min.
Cure Type	Heat Cure
Hot Die Shear Strength	270 psi
Hot Die Shear Strength Condition	12.7 x 12.7 mm Si die on Cu LF @ 250°C
RT Die Shear Strength	4400 psi
RT Die Shear Strength Condition	3 x 3 mm Si die on Cu LF @ 25°C
Tg	96 °C
Thixotropic Index	4.5
Viscosity	9500 mPa.s (cP) Brookfield