



## LOCTITE C 502

### Tinalangat

60502D056A

Sn60 / 502 / 0.56mm / 250g

- No-Clean, Kirkas jäännös
- IPC/J-STD-004: ROM1
- Happopitoisuus: 156-172 mg KOH/g
- Halidipitoisuus: 0.2%



### TUOTEKUVAUS

Loctite Multicore C 502 juotostinat sisältävät keskiaktiivisuuden No-Clean ROM1(IPC/J-STD-004) juoksetta, joka pohjautuu modifioituun rosiniin eli luonnonhartsiin. C 502 tinalangat on kehitetty erityisesti täydentämään No-Clean aalto- & reflowjuotos prosesseja.

C 502 juoksete jättää jälkeensä kirkkaan jäännöksen, joka jäähtyessään kovettuu ja on kovettuneena täysin inertti, eli ei aiheuta korroosioriskiä juotosliitoksille. Pääosin teollisuus- ja kuluttajaelektronikkakohteissa näiden jäämien poistaminen ei ole tarpeellista, mutta kaikissa todella korkeaa luotettavuutta vaativissa kohteissa piirikorttien pesu on suositeltavaa. Näissä tapauksissa suosittelemme Loctiten SC-01 pesuainetta.

Juotostinoja on saatavilla monilla erilaisilla metallien seossuhteilla ja erilaisissa paksuuksissa.

### TEKNISET TIEDOT

Pakkaus	250g
---------	------