



LOCTITE C 502

Tinalangat

96502D032A

SAC387 / 502 / 0.32mm / 250g



- No-Clean, Kirkas jäännös
- IPC/J-STD-004: ROM1
- Happopitoisuus: 156-172 mg KOH/g
- Halidipitoisuus: 0.2%



TUOTEKUVAUS

Loctite Multicore C 502 juotostinat sisältävät keskiaktiivisuuden No-Clean ROM1(IPC/J-STD-004) juoksutetta, joka pohjautuu modifioituun rosiniin eli luonnonhartsiin. C 502 tinalangat on kehitetty erityisesti täydentämään No-Clean aalto- & reflowjuotos prosesseja.

C 502 juoksute jättää jälkeensä kirkkaan jäännöksen, joka jäähtyessään kovettuu ja on kovettuneena täysin inertti, eli ei aiheuta korroosioriskiä juotosliitoksille. Pääosin teollisuus- ja kuluttajaelektroniikkakohteissa näiden jäämien poistaminen ei ole tarpeellista, mutta kaikissa todella korkeaa luotettavuutta vaativissa kohteissa piirikorttien pesu on suositeltavaa. Näissä tapauksissa suosittelemme Loctiten SC-01 pesuainetta.

Juotostinoja on saatavilla monilla erilaisilla metallien seossuhteilla ja erilaisissa paksuuksissa.

TEKNISEET TIEDOT

Halkaisija	0,32 mm
Pakkaus	250g