



## LOCTITE C 511

Tinalangat

96511D023A  
SAC387 / 511 / 0.23mm / 250g



- No-Clean, kellertävä jäännös
- IPC/J-STD-004: ROM1
- Happopitoisuus: 164-176 mg KOH/g
- Halidipitoisuus: 1.1%



### TUOTEKUVAUS

Loctite Multicore C 511 juotostinat sisältävät korkean aktiivisuuden No-Clean ROM1(IPC/J-STD-004) juoksutetta, joka pohjautuu modifioituun rosiniin eli luonnonhartsiin. C 511 tinalangat on kehitetty erityisesti täydentämään No-Clean aalto- & reflowjuotos prosesseja.

C 511 juoksute jättää jälkeensä kellertävän jäännöksen, joka jäähtyessään kovettuu ja on kovettuneena täysin inertti, eli ei aiheuta korroosioriskiä juotosliitoksille. Pääosin teollisuus- ja kuluttajaelektroniikkakohteissa näiden jäämien poistaminen ei ole tarpeellista, mutta kaikissa todella korkeaa luotettavuutta vaativissa kohteissa piirikorttien pesu on suositeltavaa. Näissä tapauksissa suosittelemme Loctiten SC-01 pesuainetta.

Juotostinoja on saatavilla monilla erilaisilla metallien seossuhteilla ja erilaisissa paksuuksissa.

### TEKNISEET TIEDOT

|            |         |
|------------|---------|
| Halkaisija | 0,23 mm |
| Pakkaus    | 250g    |