

## LOCTITE C 400

### Tinalangat

96400D025A  
SAC387 / 400 / 0.25mm / 250g

- No-Clean, Kirkas jäännös
- IPC/J-STD-004: ROL0
- Happopitoisuus: 205-220 mg KOH/g
- Halidipitoisuus: 0%



### TUOTEKUVAUS

Loctite Multicore C 400 juotostinat sisältävät matalan aktiivisuuden halidivapaata No-Clean ROL0(IPC/J-STD-004) juoksutetta, joka pohjautuu modifioituun rosiniin eli luonnonhartsiin. C 400 tinalangat on kehitetty erityisesti täydentämään No-Clean aalto- & reflowjuotos prosesseja.

C 400 juoksute jättää jälkeensä kirkkaan jäännöksen, joka jäähtyessään kovettuu ja on kovettuneena täysin inerti, eli ei aiheuta korroosioriskiä juotosliitoksille. Pääosin teollisuus- ja kuluttajaelektroniikkakohteissa näiden jäämien poistaminen ei ole tarpeellista, mutta kaikissa todella korkeaa luotettavuutta vaativissa kohteissa piirikorttien pesu on suositeltavaa. Näissä tapauksissa suosittelemme Loctiten SC-01 pesuainetta.

Juotostinoja on saatavilla monilla erilaisilla metallien seossuhteilla ja erilaisissa paksuuksissa.

### TEKNISET TIEDOT

Pakkaus	250g
---------	------