OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

# LOCTITE STYCAST 1266

IDH1189300
LOCTITE STYCAST 1266J A, 3,130KG UN3082

- Optinen kirkkaus
- Matalaviskositeettinen
- Korkea iskulujuus
- Huoneenlämmössä kovettuva
- Hyvä kosteudenkestävyys & sähköiset ominaisuudet




**TUOTEKUVAUS**

Loctite STYCAST 1266 on kaksikomponenttinen, kirkkaan meripihkanvärinen neste, joka on huoneenlämmössä tai korotetulla lämmöllä kovettuva epoksi. Materiaali on matalaviskoosinen, mikä tekee siitä sopivan pienillä toleransseilla toteutettaviin pottausapplikaatioihin. Soveltuu usealle pinnalle, kuten metallit, lasi ja muovit. Se tarjoaa hyvät sähköiset ominaisuudet, kosteudenkestävyyden sekä optisen kirkkauden.

Tuote on kaksikomponenttinen, eli tarvitsee kovetteen.
;

# TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Kovettuminen** | Huoneenlämpö tai korotetussa lämpötilassa |
| **Kovettumisaika** | 1-2 tuntia @65C / 8-16 tuntia @25C |
| **Käyttölämpötila** | -65 - 105ºC |
| **Pakkaus** | Pakkauskoot A: 0,780KG & 3,13KG / B: 0,87KG & 0,22KG |
| **Sovellus** | Pottaus, valaminen, enkapsulointi |
| **Säilyvyys** | 12 kuukausi |
| **Varastointi** | Huoneenlämpö, 25C |
| **Viskositeetti** | 8500cP |