OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LOCTITE STYCAST U 2500

IDH1189326
LOCTITE STYCAST U 2500 A, 1KG

- 2-Komponenttinen
- Matala viskositeetti
- Matala lämpölaajenemiskerroin
- Joustava polyuretaani
- Kovettuu huoneenlämmössä



TUOTEKUVAUS

LOCTITE STYCAST U 2500 on polyuretaanipohjainen valumassa, joka on suunniteltu muuntajille, piirilevyille ja muihin eristyskapplikaatioihin.
Se mahdollistaa täydellisen impregnoinnin sekä pienissä, kevyesti kierretyissä keloissa että suurikokoisissa osissa.

LOCTITE STYCAST U 2500 tarjoaa erinomaisen kostutuksen (Wettability), joustavuuden ja kovettuu huoneenlämmössä. Sen käyttölämpötila-alue on -40 °C – +125 °C.

TEKNISET TIEDOT

Kovettuminen	Huoneenlämpö tai korotetussa lämpötilassa
Kovettumisaika	24H @25C / 4H @60C. Täydellinen kovetus huoneenlämmössä tapahtuu 2-3 päivän jälkeen
Käyttölämpötila	-40 - +125C
Lämmönjohtavuus	0,5 W/mk
Pakkaus	Useita pakkauskokoja saatavilla
Sovellus	Pottaus, valaminen, enkapsulointi
Varastointi	Huoneenlämpö, 18-25C
Viskositeetti	6000 (sekoitettuna)