

TINALANGAT

LOCTITE®



288484

Tinalanka 60EN C400 5C 250 g

- NO-CLEAN
- Hyvä ja luotettava juotos
- Nopea juottuminen
- Lyijyttömät sekä lyijylliset tinalangot



TUOTEKUVAUS

Henkelin ainutlaatuiset juotoslankatuotteet, joita on saatavana sekä fluxillisina että fluxittomina versioina, on suunniteltu sopimaan monenlaisiin erilaisiin seoksiin ja halkaisijoihin. LOCTITE®-tinalangot tukevat sekä perinteistä tina-lyijyvalmistusta että lyijyttömiä prosesseja, mukaan lukien robotti juottaminen. Palkittu LOCTITE® -tinalankoja on saatavana lyijyttöminä, lyijyllisinä ja halogeenittomana versioina.

TUOTEKUVAUS

CRYSTAL®400 - kirkkaan lopputuloksen juotelanka lisätyllä fluxin koostumuksella parantamaan juotoslaatua haastavilla pinnoilla. CRYSTAL®400 takaa fluxin tasaisen jakautumisen juotoslangan läpi. Sopii manuaaliseen ja robottijuottamiseen.

2,2% flux (5C)

IPC-luokitus ROL0

Paksuudet: 0,38mm-1,63mm

Seokset (Pb-Free): 90iSC, 99C (SnCu), 97SC (SAC305), 96SC (SAC387)

Seokset (SnPb): Sn60, Sn62, Sn63

Kerrokset: 1-5

*Fluxin koostumus riippuu seoksesta, halkaisijasta sekä kerrosten määrästä

CRYSTAL® 502 - kirkkaan lopputuloksen juotelanka, jonka semiaktiivinen flux saa aikaan hyvän juotoksen vaikeillakin pinnoitteilla

2,7% flux (5C)

IPC-luokitus ROM1

Paksuudet: 0,25mm-1,63mm

Seokset (Pb-Free): 99C (SnCu), 97SC (SAC305), 96SC (SAC387)

Seokset (SnPb): Sn60, Sn62, Sn63

Kerrokset: 1-5

*Fluxin koostumus riippuu seoksesta, halkaisijasta sekä kerrosten määrästä

CRYSTAL® 511 - kellertävän lopputuloksen, lämpöstabiili juotelanka, jonka juottuminen on hyvä myös vaikeillakin pinnoitteilla.

2,7% flux (5C)

IPC-luokitus ROM1

Paksuudet: 0,38mm-1,63mm

Seokset(Pb-Free): 99C (SnCu), 97SC (SAC305), 96SC (SAC387)
Seokset (SnPb): Sn60, Sn62, Sn63
Kerrokset: 1-5
*Fluxin koostumus riippuu seoksesta, halkaisijasta sekä kerrosten määrästä

Kysy tinalankavaihtoehtoista lisää!

TEKNISET TIEDOT

Alloy	60 EN, 60 % Sn, 40 % Pb, 183 °C
Halkaisija	0,23 mm